






### 3-8 - راتنجات الايبوكسيدات Epoxy Resins

تمثل راتنجات الايبوكسيدات أحد أصناف الراتنجات المهمة من الناحية التجارية من حيث أنها متصلبة حرارياً أي أنها تتشكل بالحرارة Thermosetting ومن أهم الأنواع التي تم تحضيرها تلك الناتجة من تفاعل الايبو كلورو هيدرين مع البس فينول ويتم الحصول عليه من كلورة البروبيلين في درجة حرارة (450 - 550 °C) وتكون نسبة المواد المتفاعلة 1/4 ويتيح من العملية إيل الكلوريد بنسبة 80-85% ومن النواتج العرضية مشتقات البروبيلين ثنائية التعويض ويقوم إيل الكلوريد بالتحول بوجود NaOCL و Ca(OH)<sub>2</sub> إلى الايبو كلورو هيدرين والذي يعد مادة أولية في صناعة أصباغ أو راتنجات الايبوكسيدات المختلفة وحسب المعادلات الآتية :




ويتم تحضير البس فينول بصورة صناعية كما يأتي:




تم عملية تحضير الراتنجات الايبوكسيدية بخلط كميات كافية من الايبو كلورو هيدرين مع البس فينول في وسط قاعدي إذ يتيح من ذلك جزيئات بلمرة صغيرة ذات اوزان جزيئية واطنة وتحتوي على ايبوكسيدات طرفية تكون فاعلة تجاه عمليات البلمرة الأخرى .


**مثال 1:**




**مثال 2:**




وإذا استعملت زيادة كبيرة من الأسيبي - كلورو هايدرين فيتكون إيثر الداي كلاسيدل للبسفينول - أ




أما إذا استعملت كميات قليلة من الأبيبي كلورو هايدرين فتشترك مركبات الكلاسيديل المتكونة في البداية في تفاعلات خطوية أخرى مع أيونات الفينوكسيد الأبيوكسیدية في كلتا النهايتين :



ويمكن زيادة صلابة هذا النوع من الراستنجرات باضافة مادة إضافية من خارج وسط التفاعل مثل تيرفثالات ثانوي المثيل لغرض اجراء التشابك الصلبي وفيما يلي مثلا على التشابك الصلبي .



وفي بعض الأحيان يستخدم الستاييرين جزئية رابطة بين البولي استرات لتحويلها الى الأصاغ او الراتنجات المخاصة بالبولي استر وكما يلى :-



## نتائج اليوتيوب المنشورة


ومن الاستخدامات الرئيسية للراتنجات بتنوعها المختلفة ما يأتي : -

- طلاء السطوح.
  - اعمال الديكور المختلفة كمواد لاصقة.
  - صناعة الاجهزة الكهربائية.
  - يتم مزجها مع بعضها لزيادة صلابتها
  - صناعة الانابيب.
  - صناعة السيارات والقوارب.

### ٣-٩: راتنجات البيريا - فورمالدئيد Resin - Urea - Formaldehyde Resin


إن راتنجات اليوريا - فورمالديهيد مشابهة إلى حد كبير إلى أسماع أو راتنجات الفينول فورمالديهيد وتكون بوليمرات متشابكة وذات صلابة مقبولة. إن عملية تحضير هذه الراتنجات تعطى بوليمرات ذات أوزان جزئية واطنة وسرعان ما تتحول إلى بوليمرات صلبة في أثناء الاستعمال ولقد بدأ إنتاجها في عام 1920 م على النطاق التجاري ويتم تحضيرها صناعياً من تفاعل اليوريا مع الفورمالديهيد وكما يلي :

خضير اليوريا :






ويحضر الفورمالديهايد عن طريق اذابة الغاز في الماء ويتم التفاعل في وسط قاعدي  $\text{pH} = 8$  وكما في الاسلوبين الآتيين :

الاسلوب الاول



إن التفاعل I قد يحصل بوجود العوامل المساعدة القاعدية أو الحامضية وهذا التفاعل هو تفاعل معكوس في حالة استخدام العوامل المساعدة الحامضية. يصعب فصل مشتقات الميثالول يوريا **Methalol urea** وذلك لأنها تشتراك مباشرة في تفاعلات تكثيف أخرى من النوع التالي :




ولقد بدأ إنتاج هذه الاتجاهات بالزيادة في الأونة الأخيرة ويعد سبب ذلك لاستخدامها على هيئة مواد لاصقة ومواد عازلة في الصناعات الكهربائية وها صلاة عالية والوان متعددة وتستخدم مع الستايروبل والاسفنجات المزنة. إن هذا النوع من الاتجاهات متوفّر تجاريًا على شكل مساحيق وتكون كلفة الإنتاج قليلة لسهولة الحصول على المواد الأولية باسعار زهيدة وتحقيق الارباح الضرورية لاصحاب رأس المال.


### **polyurethanes : 3-10 اليوبيوراثانات**

يطلق اسم البولي يوروثانات على المنتجات الصناعية المشتقة من تفاعل ثاني الأيزوسيانات مع الكلسيكولات والكليسرولات وتعرف أيضاً بالبولي كاريامات polycarbamates وهي شبيهة بالبولي أميدات. ولقد تم اكتشاف البولي كاريامات في عام 1930 م وكان إنتاجها قليلاً منذ بدء اكتشافها وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية لكنه الماد الأولي (ثنائي الأيزوسيانات) غالباً الثمن وبعد تسرب أسرار تحضيره من المانيا الى دول


اوربا الغربية وامريكا اصبح انتاجه كبير جداً وقد لاق هذا النوع من البوليمرات استخدامات واسعة في صناعة الاثاث المنزلية.




وتطورت صناعة البولي يوريثانات لتشمل صناعات أخرى منها صناعة الاسفنجات المرنة Flexible foam واصبحت من اهم منتجات البولي يوريثانات وان انتاج هذا النوع من الاسفنجات يسير من الناحية النظرية ولكن هناك مشاكل تصميمية وعملية منها بلمرة المواد الاولية وتحرر بعض الغازات التي تؤدي الى انتفاخ الاسفنجات ومن اهم المصاعب هو دقة السيطرة على العمليات الفيزيائية والكيميائية لغرض الحصول على الرغوة الاسفنجية المرنة ولقد طرأ عدد تغيرات على المادين الاساسية للصناعة ومن الايزوسيانات المستخدمة في الوقت الحاضر



ومن الكحولات المستخدمة في تحضير البولي يوريثانات هي الكحولات الثنائية والثلاثية ويتم التفاعل بوجود الماء على اعتباره مذيباً وتحرر ثاني اوكسيد الكربون الذي يقوم بنفخ الاسفنج وتكون الرغوة الاسفنجية وفي بعض الاحوال تستخدم مواد عضوية سريعة التبخر لغرض نفخ البوليمر ومنها ثلاثي كلوروفلورو ميثان (درجة غليانه 24 م) وتستخدم حفازات لغرض السيطرة على سرعة التفاعل ومواد مثبتة للرغوة مثل الزيوت ومن الامثلة على الاسفنجات المرنة هو تفاعل رباعي مثيلين كلايكول مع سداسي مثيلين ثانوي الايزوسيانات تحت ظروف تكون البولي يوريثانات وكما يأتي :



إن الوزن الجزيئي للإسفنجات المرنة Flexible – Foam يكون بمحدود 2000 وحدة بنائية . ومن منتجات البولي يوراثانات الأخرى هي الإسفنجات الصلبة Rigid – foam والمستخدمة لاغراض العزل الكهربائي ويتم تصنيع هذه الرغوة الإسفنجية بنفس الأسلوب الذي تحضر فيه الإسفنجات المرنة إلا في حالة زيادة المجاميع الفاعلة والتي ينتج عنها في الوزن الجزيئي والتشابك الصليبي بين الشرائط البوليمرية عن طريق تفاعل ثانوي الأيزوسيلانات المتوفّر في وسط التفاعل أو بإضافة حامض ثانوي الكربوكسيلي (حامض التيرفاليك) وبوجود عوامل محفزة ضرورية لإجراء عملية التشابك مثل معقد القصدير للامينات الثلاثية ويمكن توضيح ذلك في المعادلات الآتية :



وعند توفر الظروف المناسبة لعملية التشابك تحول اشرطة البولي يوراثانات البسيطة إلى آخرى متشابكة وكما يأتي :

